LINEA Kromacril PROFESIONAL

BASE ESMALTE SINTÉTICO BRILLO

Esmalte sintético brillante, de uso general, integrado en el sistema tintométrico Kromacril-color
Ficha técnica KSTD-1101

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético Brillante, de uso general, integrado en el sistema tintométrico Kromacril-color, lo que permite obtener una elevadísima gama de colores. Se consigue un acabado brillante, muy decorativo y resistente.
Posee gran brochabilidad, muy buena nivelación sin tendencia a descolgar y gran adhesión al soporte, proporcionando al secar un film duro, terso y de alto brillo tanto en interiores como en exteriores.
Producto atóxico, ya que tanto las bases, como los colorantes empleados están exentas de plomo y cromatos.

USOS

Para Interior y Exterior. Adecuado para todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, convenientemente preparadas. Es un producto ideal para trabajos de bricolaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: Ligante: resinas gliceroftálicas.
Pigmentos: bióxido de titanio, óxidos de hierro, pigmentos orgánicos de alta resistencia (según colores).
Aditivos: dispersantes, humectantes, secantes, agentes antipiel, nivelantes y agentes reológicos.
Diluyente: mezcla de hidrocarburos.

	Base BL	Base TR
Acabado	Brillante	Brillante
Viscosidad	80 ± 5 K.U.	80 ± 5 K.U.
Densidad	1,16 ± 0,02 Kg/l	0,975 ± 0,025 Kg/l
Contenido solido en peso	71 ± 1%	64 ± 1%
Contenido solido en volumen	66 ± 1%	64 ±1%
Contenido máximo de cov permitido 2007	400 gr/l	400 gr/l
Contenido máximo de cov del producto	380 gr/l	380 gr/l
Secado	Al polvo: 25 - 35 minutos Tacto: 2 - 3 horas Repintado: min: 16 horas Max: sin limitaciones	Al polvo: 45 - 60 minutos Tacto: 3 - 3,5 horas Repintado: min: 16 horas Max: sin limitaciones
Finura de molienda	>6,5 ° HS)	>6,5 ° HS
Brillo	≥85	≥85
Rendimiento teórico	14-16 m²/l	14-16 m²/l
Tamaños	750 ml y 4 Litros	

Parámetros de ensayo:
Viscosidad: Krebs a 25 °C
Secado: a 25 °C y 65 % de H.R. (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental / según absorción y tipo de superficie)
Brillo: a 60° Micro Tri-Gloss
Rendimiento teórico: 30-40 µm (dependiendo de la rugosidad y absoción del soporte)

MODO DE EMPLEO

Indicaciones para la aplicación

Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.
Agitar antes de su empleo, con una espátula u objeto plano apropiado, hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
Para su aplicación a brocha o rodillo diluir el producto, con una pequeña cantidad de **disolvente para sintéticos o aguarrás**.
Para su aplicación a pistola, diluir del 10 al 20% con **disolvente para sintéticos**, hasta conseguir una viscosidad de 25" copa Ford n°4 a 25°C. Utilizar boquilla de 1,5/1,8 mm. de diámetro y una presión de aire de 2,5/3,5 Kg/cm².
Los utensilios utilizados deben lavarse inmediatamente después de su uso con **disolvente para sintéticos o aguarrás**.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Fabricado para: C.I.F.: B41767575 - C/. Economía nº 4 (Pgno. Ind. Ctra. Amarilla) - 41007 SEVILLA - TEL: 954 36 07 03
Información técnica disponible en: www.ecopinturas.es

BASE ESMALTE SINTÉTICO BRILLO

Esmalte sintético brillante, de uso general, integrado en el sistema tintométrico Kromacril-color
Ficha técnica KSTD-1101

MODO DE EMPLEO

Preparaciones para el soporte

Superficies de madera no pintadas

Efectuar un ligero lijado en seco para eliminar las fibras levantadas. Aislar las imperfecciones (nudos, orificios, vetas, Juntas) mediante un aislante adecuado, o masillando con plaste en polvo, o masilla sintética. Aplicar una o dos manos de imprimación selladora.
Lijar suavemente y aplicar **Kromacril base esmalte sintético brillo**.

Superficies de madera pintadas

Eliminar las zonas agrietadas y no perfectamente adheridas. Masillar las imperfecciones e irregularidades. Lijar toda la superficie y limpiar de polvo, grasa o suciedad. Para conseguir un buen acabado aplicar una mano de imprimación selladora, lijar suavemente y aplicar a continuación **Kromacril base esmalte sintético brillo**.

Superficies de hierro no pintadas

Eliminar la eventual presencia de óxido y residuos de laminación, con espátulas o cepillos metálicos apropiados; desengrasar y limpiar el polvo y suciedad y lijar cuidadosamente hasta eliminar los residuos de óxido de la superficie. Aplicar a continuación, una o dos manos de minio de plomo. Transcurrido el tiempo necesario, aplicar **Kromacril base esmalte sintético brillo**.

Superficies de hierro pintadas

Eliminar las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder a continuación como se ha indicado para las superficies de hierro no pintadas.

Superficies de acero galvanizado y aluminio

Desengrasar y limpiar la superficie. Aplicar una capa de imprimación fosfatante o imprimación para galvanizados.
Aplicar transcurrido el intervalo de tiempo adecuado, una o dos manos de **Kromacril base esmalte sintético brillo**.

Superficies de albañilería

Controlar el estado de la superficie mural y reparar las posibles imperfecciones, con los morteros o productos apropiados. Eliminar cualquier resto de pinturas a la cal o al temple que pudiesen existir. Aplicar una o dos manos de imprimación aislante universal y a continuación una o dos manos de **Kromacril base esmalte sintético brillo**.

Almacenaje

La estabilidad del producto, en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 0°C, es de dos años.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilado.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Fabricado para: C.I.F.: B41767575 - C/. Economía nº 4 (Pgno. Ind. Ctra. Amarilla) - 41007 SEVILLA - TEL: 954 36 07 03
Información técnica disponible en: www.ecopinturas.es